



**FAREN**  
chemical  
industries

innovative  
solutions

**Headquarter&factory**

Corso Europa, 85/91  
**20020 SOLARO (MI)**

Tel. +39 02963020  
Fax +39 0296302371  
[info@faren.com](mailto:info@faren.com)  
[www.faren.com](http://www.faren.com)

**España**

Faren Industrias Químicas, SAU  
**Distribuidor Oficial**

Tel. 900 827 233  
[farenes@faren.com](mailto:farenes@faren.com)  
[www.faren.com.es](http://www.faren.com.es)



**¿POR QUÉ?**

**F93**  
**ZINC PROFESIONAL EN SPRAY**

**F93** es un tratamiento de elevado contenido de cinc puro micronizado.

**F93** crea una protección de zinc laminar que se fija a la superficie gracias a las resinas especiales contenidas en su formulación. Garantiza una protección anticorrosiva y antioxidante durante mucho tiempo incluso en ambientes de exterior. Crea una variación cromática a la superficie de color claro muy parecida al tratamiento galvanizado en caliente. Tiene una excelente cualidad de secado y ausencia de residuo en polvo (180 segundos en condiciones normales a 20°C), mientras la fijación completa se desarrolla después de 12 horas.

Resiste a altas temperaturas, el polvo de zinc que contiene la formulación, puede soportar temperaturas de hasta 600 °C, y está dotado de una válvula especial de 360° que permite la utilización del producto, en cualquier posición (incluso vertical) y garantiza un completo vaciado del spray. Esta válvula especial es autolimpiable, por lo que no es necesario girar el aerosol bocabajo para los residuos del interior de pulverizador.

**“LOS PIGMENTOS CONTENIDOS EN EL PRODUCTO RESPETAN LA NORMATIVA ISO3549”**

**Protección: 15 micras aprox.**  
**Rendimiento métrico por aerosol: 2,5mt.**

**¿CÓMO?**

Limpiar perfectamente la superficie a tratar, agitar enérgicamente el aerosol hasta oír la esfera mezcladora moverse en el interior del spray, aplicar el producto de forma homogénea (se aconseja utilizar simples accesorios para permitir la aplicación del producto más cómoda como por ejemplo la empuñadura para sprays HANDLE ZINC , ver accesorios de FAREN) a una distancia de 20-30 cm.

**Nota:** Para un tratamiento de larga duración aconsejamos aplicar 2 pasadas entrecruzadas con intervalo de tiempo entre la primera y la segunda capa de al menos unos 30 minutos.

**¿DÓNDE?**

En todos los sectores y situaciones donde se necesite un revestimiento protector de zinc profesional.

Óptimo para recubrir retoques de soldadura sobre piezas cincadas o bien para ocultar fallos anti puntos de soldadura, ideal como protector de metales ferrosos en ambientes fuertemente agredidos por la corrosión.

**FORMATOS**

**Código producto**

973003SPPT  
EAN 8020089973035

**Envase**

Aerosol de 400 ml

**Confecciones**

Caja de 12 Unid.